



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

PRIMAL AC 33 – ACRYLIC 33 (EMULSIONE ACRYLIC)

Art. 21111

Su bazlı, saf akrilik reçinedir.

Süt beyazı renginde, 9 ca Ph değerinde, 3500 m pa.s.ca viskozitesinde, duvar resmi, mozaik v.s gibi alanlarda sağlamlaştırma ve yapıştırıcı olarak kullanılır.



Fiziksel ve kimyasal özellikleri:

- Katı içerik: 46 ±0,5% - 20°C'de
- özgül ağırlık: 1,07 Kg/lt
- Görünüşü: Süt kıvamında beyaz sıvı - yaklaşık
- Ph: 9
- Viskozite: yaklaşık 3500 mPA.S.



Film özellikleri:

- Sararmaya karşı yüksek dayanıklılık
- İyi derecede şeffaflık
- UV ışınlarına karşı mükemmel koruma
- Kalıcı fleksibilite ve elastisite

Emulsiyon özellikleri:

- Donma ve don çözülmesi fenomenlerine karşı mükemmel stabilite (kararlılık)
- grande boyalar ve katkı malzemeleri ile uyumluluk
- iki değerli olanlarda dahil olmak üzere çözülebilir tuzlara karşı mükemmel dayanıklılık
- Çarpma ve sürtünmeye karşı mükemmel kararlılık
- Son derece ince bir şekilde karışabilme
- iyi derecede pH kararlılığı.
- Ambalaj şekli: 1 - 10-30 Kg

KULLANIMI :

Primal Ac 33 sıvayı sıvaya yapıştırmak için kullanılan konsantre bir malzemedir. Sıva ardındaki ince çatlakları doldurmak için 800 cc su ile 200 cc Primal AC 33 karıştırılarak enjektör ile çatlaklara enjekte edilir.

Yaklaşık yarım gün beklendikten sonra sıvadaki çatlakların durumuna göre (çatlak ince ise 800 cc suya 200 cc Ac 33, çatlak biraz geniş ise 700 cc suya 300 cc Ac 33, daha da geniş ise 600 cc suya 400 cc Ac 33 karıştırılarak) yoğunluğu ayarlanır.

Yani ince çatlaklar için daha az yoğun, kalın çatlaklar için yoğun bir kıvam kullanılır. Her uygulamadan sonra beklenir. Çatlağın genişliği kontrol edilerek enjeksiyona devam edilir.

Not: Primal Ac 33 yüzeye uygulanmaz. Özellikle kalemişi olan yüzeylerde kullanım yapılamaz. Renk değişimi oluşturur ve yüzeyden geri dönüşümü olmaz.

