



MALTA 6001 – Enjeksiyon Harcı

Art.31051

Fresk yüzeylerini güçlendirmek ve taş zemin üzerindeki boya tabakalarını, maksimum 5 mm genişliğindeki boşluk ve çatlaklarda sağlamlaştırmak için kullanılan enjeksiyon harcıdır.

Özel Özellikler

- Mükemmel akışkanlık
- Uygulama yüzeyinin önceden ıslatılmasına gerek yoktur
- Kireç ve hidrolik kireç ile kimyasal ve fiziksel olarak uyumludur
- Düşük mekanik dayanım
- Çok nemli ortamlarda ve kireç/sıva ile temas halinde dahi çiçeklenme yapmaz
- Hem plastik fazdayken hem de tamamen emildiğinde hacim stabil kalır
-

Uygulama Alanı

- Bağlayıcı madde içeriği düşük olan fresk resimlerinin güçlendirilmesi
- Gevşemiş veya tabandan ayrılmış fresk tabakalarının yeniden sabitlenmesi
-

Harç Bileşimi

Düşük tuz içerikli, kimyasal olarak kararlı özel hidrolik bağlayıcı bileşenler; silika tozu; çok ince doldurucular ve akışkanlık, su tutma ve gözenek oluşumunu artıran özel katkı karışımı içerir. Karışım ince öğütülmüş ve tamamen homojen hâle getirilmiştir.

Karıştırma Talimatı

Mekanik olarak **6–8 dakika**, düşük devirde (**700 dev/dk**) karıştırınız.

Önerilen karışım oranları:

Uygulama	MALTA 6001 Su	
Fresk yüzeylerinin güçlendirilmesi	10 kg	8 litre
Alt tabakanın yapıştırılması	10 kg	12 litre

Önerilen Uygulama Adımları

1. Harcın dışarı çıkabileceği açıklıkları, geri dönüşümlü bir malzeme ile kapatın.
2. MALTA 6001'in stabil bir tabaka oluşturabilmesi için uygun delikler açın. Delik çapı en az **2 mm** olmalı ve delikler arası mesafe **20 cm**yi geçmemelidir.
3. Delikleri üfleyerek veya vakumla iyice temizleyin.
4. Enjeksiyon; iğne veya ince hortum takılmış standart bir şırınga ile yapılabilir. Veteriner tipi şırıngalar önerilir. Malzemeyi şırıngaya almadan önce karıştırmaya devam edin. Tıkanmayı önlemek için sürekli enjeksiyon yapın.



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

Delikler dikkatlice hazırlanmış ve gevşek parçalar uzaklaştırılmışsa, MALTA 6001 boşluklara **önceden ıslatma yapmadan ve basınç uygulamadan** enjekte edilebilir.

Sınırlı Kullanım Koşulları

MALTA 6001 kireç içeren bir bağlayıcıya sahiptir. Bu nedenle uygulama sırasında sıcaklık **5°C'nin altında** veya **35°C'nin üzerinde** olmamalıdır.

BRESCIANI TR