



MALTA 6002 - Enjeksiyon Harcı

Düşük Özgül Ağırlık

Art. 31053

Freskli tavan yüzeylerinin güçlendirilmesi için kullanılan enjeksiyon harcıdır.

Düşük mekanik dayanımlı, ekstra hafif bu malzeme; normal harç kullanıldığında yapının ağırlaşmasına neden olabilecek duvar örgülerinin enjeksiyonla sağlamlaştırılması için özellikle etkilidir. Fresk ve mozaik içeren tonozların konsolidasyonu için özellikle uygundur.

Özel Özellikler

- Mükemmel akışkanlık
- Uygulama yüzeyinin önceden ıslatılmasına gerek yoktur
- Kireç ve hidrolik kireçle kimyasal ve fiziksel olarak uyumlu
- Düşük mekanik dayanım
- Çok nemli ortamlarda ve kireç/sıva ile temas halinde dahi çiçeklenme yapmaz

Uygulama

Taşıyıcı yüzeyin önceden ıslatılmasına gerek yoktur.

3–4 cm'ye varan büyük boşluklarda bile dağılmış, zayıflamış veya yüzeyden ayrılmış sıva parçalarının yeniden bütünlük kazanmasını sağlar.

Harç Bileşimi

Düşük tuz içeriğine sahip özel, kimyasal olarak kararlı hidrolik bağlayıcılar; silika tozu; çok ince dolgular ve akışkanlık, su tutma kapasitesi ve gözenek oluşumunu iyileştiren özel katkı karışımı içerir. Karışım ince öğütülmüş ve homojenize edilmiştir.

Karıştırma Talimatı

Mekanik olarak **6–8 dakika**, düşük devirde (**700 rpm**) karıştırınız.

Önerilen karışım oranı:

- Fresk yüzeylerinin güçlendirilmesi:
 - **MALTA 6002:** 10 kg
 - **Su:** 18 litre

Önerilen Uygulama Adımları

1. Harcın çıkış yapabileceği alanları, geriye döndürülebilir bir malzeme ile kapatın.
2. MALTA 6002'nin stabil bir tabaka oluşturmasını sağlamak için uygun delikler açın. Delik çapı en az **2 mm** olmalı, delikler arası mesafe **20 cm**yi geçmemelidir.
3. Delikleri üfleyerek veya vakumla iyice temizleyin.
4. Enjeksiyon; iğne veya ince bir hortum takılmış normal bir şırınga ile yapılabilir. Veteriner tipi



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

şırıngalar tavsiye edilir. Malzemeyi şırıngaya almadan önce karıştırmaya devam edin. Tıkanma olmaması için kesintisiz enjeksiyon yapın.

Delikler doğru şekilde açılmış ve gevşek parçalar tamamen temizlenmişse, MALTA 6002 boşluklu bölgelere **önceden ıslatma yapmadan ve basınç uygulamadan** enjekte edilebilir.

BRESCIANI TR

Sadece profesyonel kullanım içindir

BRESCIANI-TÜRKİYE – Seyrantepe mh. Dilek sk. no:31 Kağıthane/İstanbul
tel. 0212 324 26 31 – cep: 0542 668 64 40 – e-mail: bresciani.tr@gmail.com
www.bresciani-tr.com – www.onlinebrescaini-tr.com