



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.2/2

BEVA 375

Art. 65112

Termal yapıştırma için yapışkan macun (Sentetik esaslı ısıyla yapışan yapıştırıcı)

Geleneksel yapıştırıcılarla elde edilemeyen zorlu yapıştırma ve astarlarda ilginç uygulama olanakları sunar. Özellikle sıcak masa ve vakum sistemi ile etkilidir ancak ütü ile de kullanılabilir. Soğuk beyaz, süt benzeri görünüm. Uygulamadan sonra renksiz ve şeffaf hale gelir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR:

Beva 375, birçok avantajı nedeniyle, restoratörüne yapıştırmayla ilgili birçok sorunu çözme fırsatı verir:

- 1) Yüzeyle sağlam bir zırh sağlayan, aynı zamanda kanvastan aktarmaya da izin veren büyük direnç ve esneklik.
- 2) "Kaplama" kağıdı dahil, uygulandığı malzemelerin genleşmesine, çekmesine veya yumuşamasına neden olmayan sulu olmayan baz.
- 3) Kullanılan çözücüler tamamen buharlaştığında aktivasyon. Büzülme ve deformasyon fenomeni bu nedenle minimuma indirilir; her durumda sıcak mum bazlı yapıştırıcılarla üretilenlerden daha düşüktür.
- 4) Uygulamadan uzun bir süre sonra bile sıcak aktivasyon. Bu nedenle restoratör, herhangi bir parçayı dikkatlice oluşturmak ve bunları bir termo-koter ile sabitlemek için gereken zamana sahiptir.
- 5) Oda sıcaklığında uygulama: bu nedenle ısıdan kaynaklanan zararlar söz konusu değildir.
- 6) Tersinirlik: Sıcak aktivasyondan sonra bile herhangi bir kusuru düzeltmek kolaydır.
- 7) Çözünürlük oda sıcaklığında sınırlıdır.
- 8) Minimum basınçla mükemmel bir uyum elde etme imkanı. En hassas yapılar bile zarar görmez.

BEVA 375 UYGULAMASI

Yapışkan 375, hem soğuk hem de sıcak olarak fırça, rulo veya sprey ile uygulanabilir (penetrasyon gücü sıcaklıkla artar). Çoğu durumda, oda sıcaklığında kremi bir macun elde etmek için yapıştırıcıyı 2: 1 veya 1: 1 oranında 100/140 rektifiye edilmiş benzinle seyreltilmiş bir su banyosunda hafifçe ısıtmanız önerilir. Sprey uygulamalarında, viskoziteyi azaltmak için tolüen ile seyreltilmesi tavsiye edilir. Yapıştırıcının sıcak aktivasyonu ancak kullanılan çözücünün tamamen buharlaşmasından sonra gerçekleştirilir (yaklaşık 12 - 24 saat sürer).

Resimlerin astarlanması için, Yapışkan 375 hem astar kumaşına hem de bir ara katmana (örneğin: dokunmamış polyester) uygulanabilir. Yapıştırıcının sıcak aktivasyonu, uygulamasından günler veya haftalar sonra bir sıcak tahta, bir ütü veya bir sıcak hava tabancası (62 - 65 ° C sıcaklıkta) yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Resimsel katmanların konsolidasyonu işlemlerinde, penetrasyonlarını iyileştirmek için 1: 4 ölçüsünde beyaz ispirto veya rektifiye edilmiş benzin 100/140 ile veya katmanlarla uyum sağlanmışsa tolüen ile seyreltilmesi tercih edilir. Sıcak bir çözelti (yaklaşık 30 ° C) da penetrasyon gücünü artırır. Sızdırmazlık, çözücünün tamamen buharlaşmasından sonra (yaklaşık 62 ° C) hafif basınç altında yapılmalıdır.

Yapıştırıcının çıkarılması ısı ile veya aseton ve 100/140 rektifiye edilmiş benzin gibi çözücülerle yapılabilir.

Sadece profesyonel kullanım içindir